



AUTOMOTIVE REFINISH

DANAGLOSS PU ENAMEL 145

Keterangan	DANAGLOSS PU ENAMEL 145 adalah cat enamel 2 komponen Acrylic Polyurethane dengan kilap yang tinggi, daya tahan kilap yang baik, dan tahan terhadap cuaca. Cat ini juga sangat keras dan sangat baik ketahanannya terhadap bahan kimia.		
Penggunaan	Digunakan untuk pengecatan mobil baru atau pengecatan ulang.		
Tampilan akhir	Kilap		
Warna	Putih dan Hitam		
Kepadatan isi	40 – 45%		
Daya sebar teoritis	10 - 11 m ² /liter set pada ketebalan kering 40 mikron		
Berat jenis	0.98 - 1.24 tergantung warna		
Titik nyala	Di atas 22,8°C (Klas IC)		
Media pengecatan	1. Seluruh hasil pengecatan mobil dengan sistem OEM dan pengecatan ulang kecuali jenis cat Thermoplastic Acrylic dan Nitrocellulose (NC). 2. Seluruh jenis primer otomotif buatan PT Danapaint Indonesia untuk pengecatan ulang kecuali Danagloss NC Primer 545.		
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Seluruh permukaan harus kering, bersih dari debu amplas, minyak, cat lama yang mengelupas, dan kontaminan yang lain.		
Perbandingan campuran	100 bagian isi DANAGLOSS pu enamel 145 25 bagian isi Hardener 741-0000 50 bagian isi Thinner PU 803-0049 Atau Thinner Slow 803-0074 Atau Thinner Extra Slow 803-0088		
Batas waktu campuran	4 jam setelah dicampur dengan hardener.		
Viskositas semprot	12 – 14 detik NK 2 Cup		
Proses penyemprotan	Semprot 2 - 3 lapis, waktu antar lapisan 3 – 5 menit.		
Waktu pengeringan	Pada suhu	30°C	60°C
	Kering sentuh	20 menit	10 menit
	Kering keras	8 jam	30 menit
Kemasan	1 liter set		
Keterangan tambahan	Daya tutup tergantung pada pengenceran, metode aplikasi, bentuk serta jenis permukaan dan warna. Data pengeringan di atas diberikan dengan asumsi tersedianya ventilasi yang baik dan kelembaban udara relatif di bawah 65%.		
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.		
Dikeluarkan	Agustus 2024		
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAINTE INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380		