



AUTOMOTIVE REFINISH

DANAGLOSS NC CLEAR 442-0099

Keterangan	DANAGLOSS NC CLEAR 442-0099 adalah cat clear coat dari bahan acrylic yang dimodifikasi dengan nitrocellulose.		
Penggunaan	Digunakan sebagai clearcoat atau campuran pada DANAGLOSS NC 245 dan TOP COLOR 222 untuk meningkatkan daya kilap.		
Tampilan akhir	Kilap		
Warna	Transparan		
Kepadatan isi	38 ± 2%		
Theoretical coverage	9.5 m²/liter pada ketebalan kering 40 mikron		
Berat jenis	0.94 ± 0.02		
Titik nyala	Di bawah 22.8°C (Klas IA)		
Perbandingan campuran	100 bagian isi DANAGLOSS NC CLEAR 442-0099 125 - 150 bagian isi Thinner High Gloss 803-0034 Atau sebagai campuran 100 bagian isi DANAGLOSS NC 245 atau TOP COLOR 222 15-20 bagian isi DANAGLOSS NC CLEAR 442-0099 125 - 150 bagian isi Thinner High Gloss 803-0034		
Viskositas semprot	12 – 14 detik NK 2 Cup		
Proses penyemprotan	Aplikasikan 2 – 3 lapis. Bila digunakan sebagai campuran, aplikasikan pada lapisan terakhir.		
Waktu pengeringan	Pada Suhu	30°C	
	Kering sentuh	15 menit	
	Kering keras	1 jam	
Kemasan	1 liter		
Keterangan tambahan	Daya sebar tergantung pada pengenceran, metode aplikasi, bentuk serta ukuran permukaan. Data pengeringan di atas diberikan dengan asumsi tersedianya ventilasi yang baik dan kelembaban udara relatif di bawah 65%.		
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.		
Dikeluarkan	Agustus 2024		
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380		