



AUTOMOTIVE REFINISH

DANAGLOSS PU UNICLEAR 430-5054

Keterangan	DANAGLOSS PU UNICLEAR 430-5054 adalah cat clear coat 2 komponen yang cepat kering dari bahan acrylic polyurethane dengan kilap yang tinggi, ketahanan kilap yang bagus, dan tahan terhadap cuaca.		
Penggunaan	Produk ini dibuat untuk digunakan pada sistem pengecatan mobil baru dan pengecatan ulang. Diutamakan untuk sistim pengecatan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas oven.		
Tampilan akhir	Kilap		
Kepadatan isi	40 ± 2%		
Ketebalan cat kering	30 - 40 mikron		
Daya sebar teoritis	10 – 13 m ² per liter set		
Berat jenis	0,98 ± 0.02 (Campuran)		
Titik nyala	Di atas 22.8°C (Klas IC)		
Media pengecatan	Danagloss PU Basecoat 327 atau Danagloss NC 245 atau Top Color 222.		
Perbandingan campuran	4 bagian isi Danagloss PU Unclear 430-5054 1 bagian isi Hardener Unclear 743-0000 1 – 1.3 bagian isi Thinner PU 803-0049 atau Thinner Slow 803-0074 atau Thinner Extra Slow 803-0088		
Batas waktu campuran	8 jam		
Viskositas semprot	12 – 14 detik NK 2 cup		
Proses penyemprotan	Aplikasikan 3 lapis, waktu antar lapisan 3 – 5 menit. Biarkan minimal 10 menit setelah lapisan terakhir jika pengeringan pada suhu 60°C – 80°C.		
Waktu pengeringan	Pada suhu	30°C	60°C
	Kering sentuh	15 menit	5 menit
	Kering keras	8 jam	30 menit
	Siap di poles	16 jam	45 menit
Kemasan	1 liter set,	5 liter set.	
	430-5054 = 0.8 liter	430-5054 = 4 liter	
	743-0000 = 0.2 liter	743-0000 = 1 liter	



AUTOMOTIVE REFINISH

DANAGLOSS PU UNICLEAR 430-5054

Keterangan tambahan	Daya sebar tergantung pada pengenceran, metode aplikasi, bentuk serta ukuran permukaan. Data pengeringan di atas diberikan dengan asumsi tersedianya ventilasi yang baik dan kelembaban udara relatif di bawah 65%.
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.
Dikeluarkan	Agustus 2024
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380