



AUTOMOTIVE REFINISH

DANAGLOSS PU X2-CLEAR 430-5040

Keterangan	DANAGLOSS PU X2-CLEAR adalah cat clear coat 2 komponen dari bahan acrylic polyurethane yang cepat kering dengan kilap yang tinggi dan tahan terhadap cuaca.		
Penggunaan	Produk ini dibuat untuk digunakan pada sistem pengecatan mobil baru dan pengecatan ulang. Diutamakan untuk sistem pengecatan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas oven.		
Tampilan akhir	Kilap		
Warna	Varnish / Clear		
Kepadatan isi	35 ± 2%		
Ketebalan cat kering	30 – 40 mikron		
Daya sebar teoritis	8.75 – 11.67 m ² per liter set		
Berat jenis	0.96 ± 0.02		
Titik nyala	Di atas 22.8°C (Klas I C)		
Media pengecatan	DANAGLOSS PU BASECOAT 327 atau DANAGLOSS NC 245 atau TOPCOLOR 222		
Perbandingan campuran	4 bagian isi Danagloss PU X2-Clear 430-5040 1 bagian isi PU X2-Clear Hardener 746-0000 1 – 1.3 bagian isi Thinner PU 803-0049 atau Thinner Slow 803-0074 atau Thinner Extra Slow 803-0088		
Batas waktu campuran	8 jam		
Viskositas semprot	12 – 14 detik NK2 Cup		
Proses penyemprotan	Aplikasikan 3 lapis, waktu antar lapisan 3 – 5 menit. Biarkan minimal 10 menit setelah lapisan terakhir jika pengeringan pada suhu 60°C – 80°C		
Waktu pengeringan	Suhu	30°C	60°C
	Kering debu	15 menit	5 menit
	Kering keras	8 jam	30 menit
	Siap dipoles	8 jam	30 menit
Kemasan	1 liter set		



AUTOMOTIVE REFINISH

DANAGLOSS PU X2-CLEAR 430-5040

Keterangan tambahan	Daya sebar tergantung pada pengenceran, metode aplikasi, bentuk serta ukuran permukaan. Data pengeringan di atas diberikan dengan asumsi tersedianya ventilasi yang baik dan kelembaban udara relatif di bawah 65%.
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.
Dikeluarkan	Agustus 2024
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN T INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) – 472 3380