



AUTOMOTIVE REFINISH

DANAGLOSS NC 245

Keterangan	DANAGLOSS NC 245 adalah cat dari bahan nitrocellulose yang berkualitas prima dengan daya tutup dan daya kilap yang bagus serta mudah dipoles.
Penggunaan	Digunakan untuk pengecatan akhir yang memerlukan waktu pengeringan yang singkat pada permukaan besi dan kayu. Terutama untuk pengecatan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas oven.
Tampilan akhir	Kilap
Warna	Sesuai kartu warna
Kepadatan isi	34 – 39%
Ketebalan cat kering	30 – 40 mikron
Daya sebar teoritis	8 – 13 m ² /liter
Berat Jenis	0.98 – 1.14 tergantung warna
Titik Nyala	Di bawah 22.8°C (Klas I A)
Media pengecatan	1. Seluruh media yang sudah dicat dengan sistem OEM dan car-refinish, kecuali cat sintetik. Untuk melakukan pengecatan ulang, pertama kali harus dicoba pengecatan pada bagian permukaan yang kecil dan lihat hasilnya, apakah terjadi pengangkatan cat lama atau pengerutan. Kalau tidak, proses pengecatan dapat dilanjutkan. 2. Besi dan kayu
Persiapan permukaan	1. Permukaan cat lama Bersihkan dengan larutan deterjen. Bilas dengan air bersih. Amplas dengan kertas amplas P.1000, lap debu bekas amplas dengan kain lap bersih. 2. Media kayu Amplas permukaan sampai rata dan halus; lap debu bekas amplas. Untuk hasil yang lebih bagus lapisi dahulu dengan DANAGLOSS NC PRIMER 545 sebelum diberi lapisan DANAGLOSS NC 245. 3. Media besi Bersihkan dengan DEGREASER A 798-0077 dan amplas dengan kertas amplas P.220 atau P.240, lap dengan kain lap bersih yang sudah dibasahi dengan DEGREASER A 798-0077. Biarkan sampai kering. Sangat dianjurkan untuk dilapisi dahulu dengan EPOXY PRIMER SURFACER 534-0600.



AUTOMOTIVE REFINISH

DANAGLOSS NC 245

Perbandingan campuran	100 bagian isi DANAGLOSS NC 245. 150 bagian isi Thinner High Gloss 803-0034	
Viskositas semprot	12 – 14 detik NK2 Cup	
Proses penyemprotan	Aplikasikan 3 – 4 lapis, waktu antar lapisan $\pm$ 1menit. Disarankan ditambah 20% lebih banyak thinner pada lapisan akhir untuk mendapatkan kilap dan permukaan rata yang maksimal	
Waktu pengeringan	Pada Suhu	30°C
	Kering sentuh	15 menit
	Kering keras	1 jam
Kemasan	1 liter	
Keterangan tambahan	Daya sebar tergantung pada pengenceran, metode aplikasi, bentuk serta ukuran permukaan. Data pengeringan di atas diberikan dengan asumsi tersedianya ventilasi yang baik dan kelembaban udara relatif di bawah 65%.	
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.	
Dikeluarkan	Agustus 2024	
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380	