



AUTOMOTIVE REFINISH

DANAGLOSS NC PRIMER GREY 545-1020

Keterangan	DANAGLOSS NC PRIMER GREY 545-1020 adalah cat dasar jenis nitrocellulose yang cepat kering, mempunyai daya lekat yang baik, permukaan halus dan mudah diampelas	
Penggunaan	Digunakan untuk pengecatan yang cepat kering pada pengecatan ulang yang akan dilapisi dengan DANAGLOSS NC 245 atau TOP COLOR 222.	
Tampilan akhir	Tidak kilap	
Warna	Abu-Abu	
Kepadatan isi	$30 \pm 2\%$	
Ketebalan cat kering	30 – 40 mikron	
Daya sebar teoritis	$7.5 - 10 \text{ m}^2/\text{liter}$	
Berat jenis	1.10 ± 0.02	
Titik nyala	Di bawah 22.8°C (Klas I A)	
Media pengecatan	1. Seluruh produk yang digunakan dalam sistem pengecatan OEM dan pengecatan ulang, kecuali cat sintetis. Untuk pengecatan ulang pada cat lama, lebih dahulu aplikasikan pada sebagian kecil permukaan untuk melihat apakah terjadi keriput atau tidak. Apabila tidak terjadi hal tersebut, pengecatan dapat dilanjutkan. 2. Plat besi yang sudah dilapisi dengan Epoxy Primer Surfacer Grey 534-0600. 3. Plastik jenis ABS. 4. Kayu	
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Seluruh permukaan metal / besi harus dibersihkan dan diampelas dengan amplas kertas P.220 dan P.240. Lap dengan lap bersih yang sudah dibasahi dengan DEGREASER A. Biarkan sampai kering. Untuk permukaan cat lama, bersihkan dengan larutan deterjen dan bilas dengan air bersih, amplas dengan amplas basah P.1000, lap debu bekas amplas dengan lap bersih. Untuk kayu, amplas permukaan sampai rata dan halus sebelum aplikasi. Bersihkan debu bekas amplas.	
Perbandingan campuran	100 bagian isi DANAGLOSS NC PRIMER GREY 545-1020 125 - 150 bagian isi Thinner High Gloss 803-0034	
Viskositas semprot	12 – 14 detik NK 2 cup	
Proses penyemprotan	Aplikasikan 2 - 3 lapis	
Waktu pengeringan	Pada suhu	30°C
	Kering sentuh	15 menit
	Kering keras	1 jam
Kemasan	1 liter	
Keterangan tambahan	Daya sebar sebagian besar tergantung pada metode aplikasi bentuk dan ukuran permukaan. Data pengeringan diberikan dengan asumsi tersedianya ventilasi yang baik dan kelembaban udara di bawah 65%.	



**Keamanan dan
keselamatan kerja**

Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.

Dikeluarkan

Agustus 2024

**Dibuat di Indonesia
oleh**

PT DANAPAIN INDONESIA

Tel: (021) - 472 3322

Fax: (021) - 472 3380