



AUTOMOTIVE REFINISH

EPOXY PRIMER SURFACER GREY 534-0600

Keterangan	EPOXY PRIMER SURFACER GREY 534-0600 adalah cat epoxy 2 komponen berdaya isi tinggi dan mempunyai ketahanan terhadap karat yang baik. Dapat dilapisi dengan semua jenis cat lapisan akhir termasuk dempul polyester.	
Penggunaan	Sebagai lapisan primer untuk pengecatan mobil baru dan pengecatan ulang.	
Tampilan akhir	Tidak kilap	
Kepadatan isi	48 ± 2%	
Ketebalan cat kering	40 – 60 mikron	
Daya sebar teoritis	8 – 12 m ² /liter set	
Berat jenis	1.48 ± 0.02 (Campuran)	
Titik nyala	Di atas 22.8°C (Klas 1C)	
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Seluruh permukaan harus kering, bersih dari debu amplas, minyak, cat lama yang mengelupas, dan kontaminan yang lain.	
Perbandingan campuran	100 bagian isi EPOXY PRIMER SURFACER GREY 534-0600 25 bagian isi EPOXY PRIMER SURFACER Hardener 716-0000 50 - 70 bagian isi Thinner High Gloss 803-0034 atau Thinner Slow 803-0074 atau Thinner Extra Slow 803-0088	
Batas waktu campuran	8 jam	
Viskositas semprot	12 – 14 detik NK 2 Cup	
Proses penyemprotan	Aplikasikan 2 – 3 lapis, jarak waktu antar lapisan 2 – 3 menit. Biarkan minimal 10 menit setelah lapisan terakhir sebelum pengeringan pada suhu 60°C – 80°C.	
Waktu pengeringan	Suhu	30°C
	Kering sentuh	10 menit
	Kering keras	12 jam
	Selang waktu pengecatan minimum	12 jam
Kemasan	1, 5, 20 liter set	
Keterangan tambahan	Daya sebar tergantung pada pengenceran, metode aplikasi, bentuk serta ukuran permukaan. Data pengeringan di atas diberikan dengan asumsi tersedianya ventilasi yang baik dan kelembaban udara relatif di bawah 65%.	
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.	
Dikeluarkan	Agustus 2024	
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380	