



AUTOMOTIVE REFINISH

EPOXY FILLER GREY 534-0620

Keterangan	EPOXY FILLER GREY 534-0620 adalah cat epoxy 2 komponen berdaya isi tinggi dan mempunyai sifat ketahanan yang sangat baik.	
Penggunaan	Ditujukan untuk pengecatan besi dan kayu.	
Tampilan akhir	Matt / Tidak kilap	
Kepadatan isi	54 ± 2%	
Ketebalan cat kering	40 - 60 mikron	
Daya sebar teoritis	9 – 13.5 m ² /liter set	
Berat jenis	1.48 ± 0.02 (Campuran)	
Titik nyala	Di atas 22.8°C (Klas IC)	
Media pengecatan	1. Wash primer 2. Primer epoxy 3. Dempul Polyester 4. Kayu dan triplex 5. Cat lama kecuali jenis Synthetic	
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Seluruh permukaan harus kering, bersih dari debu amplas, minyak, cat lama yang mengelupas, dan kontaminan yang lain.	
Perbandingan campuran	100 bagian isi EPOXY FILLER 534-0620 25 bagian isi EPOXY FILLER Hardener 717-0000 60 - 80 bagian isi Thinner 803-0034	
Batas waktu campuran	8 jam	
Viskositas semprot	12 – 14 detik NK 2 Cup	
Proses penyemprotan	Aplikasikan 2 - 3 lapis, waktu antar lapisan 2 - 3 menit.	
Waktu pengeringan	Pada Suhu	30°C
	Kering sentuh	10 menit
	Kering keras	12 jam
	Selang waktu pengecatan minimum	12 jam
Kemasan	1 liter set	
Keterangan tambahan	Daya sebar tergantung pada pengenceran, metode aplikasi, bentuk serta ukuran permukaan. Data pengeringan di atas diberikan dengan asumsi tersedianya ventilasi yang baik dan kelembaban udara relatif di bawah 65%.	
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.	
Dikeluarkan	Agustus 2024	
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN T INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380	