



ARCHITECTURAL PAINTS

DANALAC 083

Keterangan	DANALAC 083 adalah suatu cat alkyd enamel yang kering udara, membentuk lapisan film yang keras, mempunyai tampilan kilap dan dof serta tahan terhadap cuaca.	
Penggunaan	Untuk pengecatan akhir baik bagian luar maupun dalam ruangan pada kayu dan besi.	
Tampilan akhir Warna	Kilap, Dof Sesuai kartu warna	
Kepadatan isi	51 ± 2%	
Daya sebar teoritis	14 – 15 m ² per liter/lapis pada ketebalan kering 35 mikron	
Berat Jenis	0.92 – 1.12 tergantung warna	
Titik Nyala	Di atas 22.8°C (Klas IC)	
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Permukaan harus bersih, kering, bebas dari debu, pasir, bercak - bercak cat lama, minyak, dan segala bentuk kontaminasi lain. Permukaan besi yang akan dicat harus dilapisi dengan primer sebagai anti korosi seperti DANALAC RED OXIDE PRIMER 504-5903 atau ZINC PHOSPHATE PRIMER 502-6640 atau ZINC CHROMATE PRIMER 502-6302.	
Cara pengecatan	Kuas, Rol, Semprot	
Pengenceran	Kuas, Rol : 5 - 10%	Semprot : 15 - 20%
Pengencer dan pembersih	Thinner Synthetic 801-0011	
Waktu pengeringan	Pada suhu	30°C
	Kering sentuh	2 jam
	Kering keras	6 jam
Selang waktu pengecatan minimum	16 jam	
Kemasan	0,9 liter	2,5 liter
Keterangan tambahan	Daya sebar cat tergantung pada banyaknya pengenceran, cara aplikasi, bentuk dan ukuran permukaan seperti porosity. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik.	
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.	
Dikeluarkan	Agustus 2024	
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380	