

ARCHITECTURAL PAINTS

UPOX 105

Keterangan	UPOX 105 adalah cat epoxy dua komponen yang memberikan daya lekat dan tahan gesekan yang baik dan juga mempunyai ketahanan terhadap air dan bahan kimia rumah tangga.	
Penggunaan	Digunakan untuk aplikasi bagian dalam ruangan pada besi, beton dan kayu. Untuk penggunaan bagian luar, gunakan Danagloss PU Clear sebagai lapisan akhir.	
Tampilan akhir	Kilap	
Warna	Sesuai kartu warna	
Kepadatan isi	40 – 48%	
Daya sebar teoritis	10 – 12 m ² per liter/lapis pada ketebalan kering 40 mikron	
Berat Jenis	0,99 – 1,30 tergantung warna	
Titik Nyala	Di atas 22,8°C (Klas I C)	
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Permukaan harus bersih, kering, bebas dari debu, pasir, bercak - bercak cat lama, minyak, dan segala bentuk kontaminasi lain. Pada permukaan besi gunakan primer epoxy seperti Epoxy Primer Surfacer Grey 534-0600 atau PSEP Plus 534-5068.	
Cara Aplikasi	Kuas, Rol, Semprot	
Perbandingan campuran	<u>Kuas, Rol :</u> 100 bagian isi UPOX 105 50 bagian isi UPOX Hardener 715-0000 <u>Semprot :</u> 100 bagian isi UPOX 105 50 bagian isi UPOX Hardener 715-0000 30-50 bagian isi Thinner High Gloss 803-0034	
Batas waktu campuran	8 jam	
Waktu pengeringan	Pada suhu	30°C
	Kering sentuh	2 jam
Selang waktu pengecatan minimum	12 jam	
Kemasan	0.9 liter set	
Keterangan tambahan	Daya sebar tergantung pada pengenceran, metode aplikasi, bentuk serta ukuran permukaan. Data pengeringan di atas diberikan dengan asumsi tersedianya ventilasi yang baik dan kelembaban udara relatif di bawah 65%.	
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.	
Dikeluarkan	Agustus 2024	
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380	