



## DANACRYL SHEEN 268

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Deskripsi Produk</b>                          | DANACRYL SHEEN 268 adalah cat dengan bahan dasar acrylic berkualitas tinggi untuk pengecatan interior. Memiliki keunggulan ketahanan yang sangat baik terhadap kotoran rumah tangga. Noda yang menempel mudah dibersihkan, mudah diaplikasikan dan memiliki daya tutup serta daya sebar yang tinggi.                          |          |          |
| <b>Penggunaan</b>                                | Produk ini dapat digunakan untuk melindungi permukaan dinding semen, beton dan batu bata plester.                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| <b>Tampilan akhir</b>                            | Halus dan semi mengkilap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |
| <b>Warna</b>                                     | Brilliant White dan berbagai warna (lihat kartu warna)                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| <b>Kepadatan isi teoritis</b>                    | 40 – 44 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |
| <b>Daya sebar teoritis</b>                       | 16 – 18 m <sup>2</sup> /liter/lapis pada ketebalan kering 25 mikron                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| <b>Berat jenis</b>                               | 1,24 – 1,30 tergantung warna                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |
| <b>Persiapan permukaan benda yang akan dicat</b> | Permukaan harus bersih, kering, bebas dari debu, cat lama yang mengelupas, lemak, dan kotoran lainnya. Untuk dinding baru, cek kadar air dengan protimeter $\leq 18\%$ dan pH antara 7-9 diukur dengan kertas pH. Setelah itu aplikasikan satu lapis ALKALI RESISTANT SEALER 591-0001 sebelum menggunakan DANACRYL SHEEN 268. |          |          |
| <b>Cara pengecatan</b>                           | Kuas, roller, semprot                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| <b>Pengenceran maksimum</b>                      | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| <b>Pengencer dan pembersih</b>                   | Air bersih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |
| <b>Waktu pengeringan</b>                         | Pada suhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28°C     | 40°C     |
|                                                  | Kering sentuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 menit | 10 menit |
| <b>Selang waktu pengecatan</b>                   | 1-2 jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| <b>Kemasan</b>                                   | 2,5 liter; 20 liter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| <b>Keterangan tambahan</b>                       | Daya sebar cat sebagian besar tergantung pada pori-pori substrate, banyaknya pengenceran dan cara aplikasi. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik.                                                                                                                                        |          |          |
| <b>Keamanan dan keselamatan kerja</b>            | Secara umum, menghirup cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat.                                                                                       |          |          |
| <b>Dikeluarkan</b>                               | Agustus 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |
| <b>Dibuat di Indonesia oleh</b>                  | PT DANAPAIN T INDONESIA<br>Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |