



ARCHITECTURAL PAINTS

ZINC CHROMATE PRIMER 502-6302

Keterangan	ZINC CHROMATE PRIMER adalah cat dasar dengan sistem alkyd yang mengandung pigmen zinc chromate sebagai anti karat.		
Penggunaan	Digunakan sebagai cat dasar untuk pengecatan besi / baja.		
Tampilan akhir	Matt / Tidak kilap		
Warna	Hijau		
Kepadatan isi	50 ± 2%		
Daya sebar teoritis	9,33 m²/kg. pada ketebalan kering 40 mikron		
Berat jenis	1,34 ± 0,02		
Titik nyala	Di atas 22,8°C (Klas IC)		
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Permukaan harus bersih, kering, bebas dari debu, pasir, bercak-bercak cat lama, minyak, dan segala bentuk kontaminasi lainnya.		
Cara pengecatan	Kuas, Rol, Semprot		
Pengenceran	Kuas / Rol : 0 - 5%		Semprot: 10 - 15%
Pengencer	Thinner Synthetic 801-0011		
Waktu pengeringan	Pada suhu	30°C	
	Kering sentuh	1 jam	
	Kering keras	8 jam	
Selang waktu pengecatan minimum	8 jam		
Kemasan	1 kg	5 kg	
Keterangan tambahan	Daya sebar cat tergantung pada banyaknya pengenceran, cara aplikasi, bentuk dan ukuran permukaan dan besarnya pori-pori. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik.		
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan buka cat ini dekat panas, bara api atau nyala api.		
Dikeluarkan	Agustus 2024		
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA		
	Tel: (021) - 472 3322		Fax: (021) - 472 3380