



MASONRY SEALER 505-0000

Penjelasan	MASONRY SEALER 505-0000 adalah sealer yang diformulasi berdasarkan resin yang tahan terhadap alkali dengan sifat penetrasi dan daya ikat yang sangat baik.		
Penggunaan	Untuk bagian dalam dan luar permukaan yang berpori, beton konkret, plesteran (aci-an) dan permukaan cat yang mengapur. Aplikasi cukup 1 lapis.		
Tampilan akhir	Semi kilap		
Kepadatan isi teoritis	24%		
Daya sebar teoritis	9 m ² /liter per lapis		
Titik nyala	35°C		
Berat jenis	0.83		
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Permukaan harus bersih, kering, bebas dari debu, pasir, dan cat lama yang mengelupas, lemak, dan kotoran lainnya.		
Cara pengecatan	Kuas, Roller		
Pengenceran	Untuk digunakan langsung, tidak diperlukan pengenceran.		
Pembersih	Synthetic Thinner 801-0011		
Waktu pengeringan	Pada suhu	28°C	40°C
	Kering sentuh	30 – 60 menit	15 – 30 menit
Selang waktu pengecatan minimum	1 jam		
Selang waktu pengecatan maksimum	Tidak terbatas		
Kemasan	5 liter, 20 liter.		
Keterangan tambahan	Daya sebar cat sebagian besar tergantung pada porositas benda, daya serap dan bentuk permukaan serta banyaknya pengenceran dan cara aplikasi. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik.		
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat.		
Dikeluarkan	Agustus 2024		
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380		