



DANAPLAS

Deskripsi Produk	Danaplas adalah cat pelapis berbahan dasar acrylic yang bisa digunakan untuk melindungi tembok dari rembesan air sekaligus memperindah tembok. Cat ini memiliki sifat elastis, anti alkali, anti jamur, rendah VOC dan bebas mercury.		
Penggunaan	Produk ini digunakan untuk dinding interior dan eksterior beton, plesteran dan karpus		
Tampilan akhir	Sedikit mengkilap		
Warna	Lihat kartu warna		
Kadar isi teoritis	42 – 47 %		
Berat jenis	1,33 – 1,37 tergantung warna		
Daya sebar teoritis	5-6 m ² /kg (ketebalan 75 micron)		
Persiapan permukaan yang akan dicat	Permukaan harus bersih, kering, bebas dari debu, cat lama yang mengelupas, minyak, dan kotoran lainnya. Pastikan bahwa kelembaban tembok ≤ 18% diukur dengan Protimeter, dan pH 7-9 diukur dengan kertas pH indikator.		
Cara pengecatan	Aplikasi 1 lapis Danaplas dengan menggunakan kuas atau roller pengenceran +/- 15% sebagai lapisan dasar. Biarkan kering sebelum mengulang aplikasi lapisan berikutnya. Untuk lapisan berikutnya aplikasi dengan pengenceran jika diperlukan.		
Pengenceran maksimum	10% - 15%		
Pengencer dan pembersih	Air bersih		
Waktu pengeringan	Pada suhu	28°C	40°C
	Kering sentuh	30 menit	10 menit
Selang waktu pengecatan minimum	1 – 2 jam		
Kemasan	1kg	4kg	20 kg
Keterangan tambahan	Daya sebar cat tergantung pada pori-pori substrate, ketebalan, banyaknya pengenceran dan cara aplikasi. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik.		
Informasi kesehatan keselamatan dan lingkungan kerja	Hindari kontak dengan mata atau kulit secara berlebihan. Paparan berlebihan bisa menyebabkan iritasi mata/kulit. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan di dalam ruangan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat pengecatan. Simpan produk dalam wadah tertutup di tempat yang kering dan jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.		
Dikeluarkan	Agustus 2024		
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380		