



AUTOMOTIVE REFINISH

DANAGLOSS PU BASECOAT TT 327

Keterangan	DANAGLOSS PU BASECOAT TT 327 adalah bagian dari sistem pengecatan akhir modern yang terdiri dari sebuah warna basecoat yang setelah beberapa menit kering harus dilapisi dengan clear coat / varnish dan digunakan untuk tinting.	
Penggunaan	Produk ini dibuat untuk pengerjaan sistem pengecatan mobil baru dan pengecatan ulang.	
Warna	Sesuai dengan kartu warna (Solid, metalik, dan pearl)	
Kepadatan isi	24 – 36%	
Daya sebar teoritis	12 – 18 m ² per liter pada ketebalan kering 20 mikron	
Berat jenis	0.90 – 1.34 tergantung warna	
Titik nyala	Di atas 22.8°C (Klas IC)	
Media pengecatan	1. Seluruh hasil pengecatan akhir sistem OEM dan pengecatan ulang/karoseri kecuali cat termoplastik acrylic dan cat nitrocellulose (NC). 2. Seluruh primer untuk pengecatan ulang / karoseri produksi PT Danapaint Indonesia kecuali Danagloss NC Primer 545.	
Perbandingan campuran	100 bagian isi DANAGLOSS PU BASECOAT TT 327 80 - 100 bagian isi Thinner Base Coat 803-0050 atau Thinner PU 803-0049 atau Thinner Slow 803-0074 atau Thinner Extra Slow 803-0088	
Viskositas semprot	12 – 14 detik NK 2 cup	
Proses penyemprotan	Aplikasikan 2 – 4 lapis, waktu antar lapisan 1 – 2 menit. Aplikasikan mist coat/pengabuan pada lapisan terakhir bila diperlukan. Biarkan lapisan akhir kering udara kira-kira 10 – 15 menit sebelum dilapisi dengan clear coat/varnish : 1. DANAGLOSS PU CLEAR HS 21 430-5088 or 2. DANAGLOSS PU CLEAR SP 430-5047 or 3. DANAGLOSS PU UNICLEAR 430-5054	
Kemasan	1 liter	5 liter
Keterangan tambahan	Daya sebar tergantung pada pengenceran, metode aplikasi, bentuk serta ukuran permukaan. Data pengeringan di atas diberikan dengan asumsi tersedianya ventilasi yang baik dan kelembaban udara relatif di bawah 65%.	
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.	
Dikeluarkan	Agustus 2024	
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380	